SOROMAP peinture

FICHE TECHNIQUE

TUBE SILICONE

MASTIC SILICONE – TYPE ACETIQUE

MASTIC SILICONE monocomposant à haut module, de type acétique, polymérisant au contact de l'humidité de l'air.
Il adhère sur le bois peint, le verre, l'aluminium et toutes surfaces lisses.
Il est utilisé pour l'étanchéité des panneaux de pont, douche, passe coque, accastillage, …
Il résiste à des températures comprises entre – 40°C et + 140°C, à l'eau, aux acides, aux produits de nettoyage, au sel et aux U.V

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect : ..... Pâteux
Couleur : ..... Blanc, translucide
Densité à 20°C : 1.00
Température d'application : ..... 5 à 40°C
Coulure (ISO 7390) : ..... Sans
Temps de formation de peau à 23°C et 50 % HR : ..... 10 +- 3minutes
Dureté Shore A (ISO 868 – 3 sec) : 16
Module à 100 % d'élongation (ISO 8339): ..... 0.35 MPa
Elongation à la rupture (ISO 8339) : ..... 260 %
Module à la rupture (ISO 8339) : ..... 0.5 MPa
Résistance à la température : ..... -40 à 140°C
Résistance aux acides et bases diluées : ..... Bonne
Résistance aux rayons UV : ..... excellente
Données spécifiques : ..... Tenue à l'eau et aux brouillards salins : bonne

Préparation de surface

Le support doit être propre, sec et dégraissé. Dans le cas de supports friables, l'application d'un primaire est recommandé.

Mode d'application

Appliquer le produit et lisser avec une spatule.

Emballage et conservation

Conditionnement : ..... Tube de 75 ml
Stockage : ..... Stocker dans un endroit sec et frais à l'abri de l'humidité et de la lumière.

Hygiène et Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Transport

Non réglementé

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et non d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leur possibilité d'application. Elles sont données avec objectivité, mais n'impliquent aucun engagement de notre part.
Toutes ces informations peuvent être modifiées à tout moment par notre société.